
DACHÓWKA CERAMICZNA
W KOLORZE NATURALNEJ CZERWIENI CEGLASTEJ
KOLOR ZBLIŻONY DO RAL 8023, DACHÓWKA MATOWA
RYNNA,
OBRÓBKA BLACHARSKA
STALOWA
SREBRNY MAT
KOLOR: KEIM 9037
KOLOR: KEIM 9058
RURA SPUSTOWA
STALOWA
SREBRNY MAT
STOLARKA
okna drewniane, skrzynkowe polskie
KOLOR: RAL 6003, ciemna oliwka
Istniejące okna odrestaurować lub odtworzyć, zachowując podziały
i pierwotną kolorystykę.
Zachować i odrestaurować zabytkowe okucia okienne i zasuwki. Zniszczone – odtworzyć.
COKÓŁ Z PIASKOWCA
Przeprowadzić zabiegi renowacyjne. Płyty piaskowca oczyścić
z zanieczyszczeń powierzchniowych. Technikę oczyszczania dobrać na etapie
wykonawczym i dostosować do stanu kamienia. Uwaga! Zachować
nieuszkodzoną naturalną pierwotną warstwę piaskowca!
W razie konieczności przeprowadzić odsalanie. Piaskowiec zaimpregnować,
wzmacniając strukturę. Uzupełnić ubytki za pomocą szpachli renowacyjnych.
Uwaga! Kolor szpachli dobrać do mokrego kamienia.
Odrestaurowany kamień zabezpieczyć powłoką hydrofobizacyjną
o wysokiej paroprzepuszczalności.
SCHODY
PIASKOWIEC gr. 3cm
impregnowany,
kolor, jak na cokole
STOLARKA DREWNIANA
KOLOR: RAL 6003 KOL. OLIWKOWY CIEMNY
Dokładne odwzorowanie istniejącego podziału
oraz kształtu płycin i pierwotnej kolorystyki drzwi.
Zachować naświetle górne.
BALUSTRADA
stalowa kuta
KOLOR: czarny matowy